

# INFORMACION TECNICA

ACEITE PROFESIONAL  
501-02200-000



## DESCRIPCION Y USO

Producto profesional sobre la base de resinas alquídicas en una amplia gama de colores para uso en ambientes interiores y exteriores.

## PROPIEDADES FISICAS

DETERM. PESO X GALON (KG)	3.88	4.04
VISC. STORMER KREEBS (KU)	95	105
SÓLIDOPOR VOLUMEN	27% - 29%	
SÓLIDOS POR PESO	40% - 42%	
RENDIMIENTO TEORICO	42 m <sup>2</sup> a 1 mils	

## FORMA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o equipo spray. El repinte debe efectuarse húmedo sobre húmedo o 24 horas después de aplicada la última mano.

## DATOS DE APLICACIÓN

- Espesor seco x capa 1 mils
- Diluyente 456-900
- Dilución 10 - 15%
- Tiempo Secado 4. - 4.5 hrs.
- # capas dos mínimo

## OBSERVACIONES:

- En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico.
- El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
- Los datos técnicos de esta hoja son en base al color blanco. (la variación de los porcentajes con respecto a otros colores es mínima).

## RENDIMIENTO

- Varía dependiendo del tipo de superficie.

## SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

## PRESENTACION

¼ (0.946 Litros)  
Galón (3.785 Litros)  
Cubeta (18.925 Litros)

Actualización: 02/2008