

INFORMACION TECNICA

PRIMARIO ANTICORROSIVO
TIPO MINIO ROJO
506-02310-307



DESCRIPCION Y USO

Primario Anticorrosivo formulado a base de pigmentos anticorrosivos y resinas Alquídicas, que aplicado sobre hierro negro, permite obtener una película continua que brinda protección sobre la superficie tratada. Este producto no debe permanecer expuesto durante largos periodos de tiempo, se recomienda que sea recubierto con acabados alquídicos que brinden protección anticorrosiva por barrera, tal como los esmaltes.

PROPIEDADES FISICAS

DETERM. PESO X GALON (KG)	5.42	5.64
VISC. STORMER KREEBS (KU)	90	95
SÓLIDOPOR VOLUMEN	48% - 50%	
SÓLIDOS POR PESO	72% - 74%	
RENDIMIENTO TEORICO	48 m ² a 1.5 mils	

FORMA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o equipo spray.

DATOS DE APLICACIÓN

- Espesor seco x capa 1.5 mils
- Diluyente 456-900
- Dilución 10 - 15%
- Tiempo Secado 3 - 4.5 hrs.
- # capas una mínimo

OBSERVACIONES:

- En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico.
- El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
- Los datos técnicos de esta hoja son en base al color blanco. (la variación de los porcentajes con respecto a otros colores es mínima).

RENDIMIENTO

- Varía dependiendo del tipo de superficie.

SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

PRESENTACION

¼ (0.946 Litros)
Galón (3.785 Litros)
Cubeta (18.925 Litros)

Actualización: 02/2008